

# EXTÉRIEUR BOIS HES MAT VELOUTÉ

Lacca microporosa gliceroftalica ad Alto Estratto secco



Scheda tecnica n. 948

**EXT**

**Mat Velouté**



## DESTINAZIONE

### ESTERNI

Su superfici verticali. Per tutte le condizioni climatiche e atmosferiche.

### SUPPORTI

utilizzabile su imposte in legno, menuiseries in legno, vecchie pitture precedentemente preparate. Sul ferro, preventivando una mano di fondo antiruggine adatto.

## QUALITÀ DISTINTIVE

Pittura microporosa che permette di eliminare l'umidità residua rimanendo impermeabile all'acqua. Caratterizzata da forte elasticità, si adatta alle variazioni di dimensione tipiche del legno. Pittura dall'alto potere coprente, ha una notevole resistenza al trascorrere del tempo.

## MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti.

### MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Pronto all'utilizzo. Non diluire.

Si applica con pennello, rullo microfibra 5-10 mm, rullo per lacca 5 mm.

#### Legno nuovo

Verificare la tenuta di umidità del legno: 18% max. Spolverare le superfici. Applicare una mano di Impression pour Extérieur Bois HES e 2 mani di Extérieur Bois HES Mat Velouté.

#### Legno esotico

Sgrassare prima dell'applicazione della mano di Impression pour Extérieur Bois HES. Applicare 2 mani di Extérieur Bois HES Mat Velouté.

#### Per lavori di manutenzione

Pulire i supporti utilizzando mezzi meccanici e chimici appropriati. Applicare 2 mani di Extérieur Bois HES Mat Velouté.

#### Per lavori di ristrutturazione

Su fondi preesistenti parzialmente o totalmente rovinati o altri rivestimenti incompatibili: rimessa a nudo del legno poi applicazione di 1 mano di Extérieur Bois HES e 2 mani di Extérieur Bois HES Mat Velouté.

## CARATTERISTICHE GENERALI

**Aspetto:** Opaco vellutato

**Brillantezza:** Opaco vellutato

**Resa:** 10-20 UB per una misura a 60°, 40-60 UB sotto gli 85° dopo circa 7 gg di invecchiamento

**Tempi di asciugatura:** 4-5 ore (asciutto al tatto)

**Copribilità:** Circa 24 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria: <80% all'esterno)

**Estratto secco:** 80% peso, 60% volume

**Pulizia attrezzi:** acqua sapone

**Densità:** 1,44

**Confezioni:** Barattoli metallici da 0,5 litri, 2,5 litri e 5 litri.

**Conservazione:** Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate.

## **PRECAUZIONI**

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità relativa superiore all'80%. In zone esposte al sole, le tinte scure sono da evitare su ogni tipo di supporto (coefficiente di assorbimento di luce solare >0,7). I lavori di pittura non dovranno mai essere eseguiti in luoghi in cui si possano verificare condense, né su supporti gelati o surriscaldati, né tantomeno in presenza di condizioni che possano accelerare l'asciugatura (vento, sole, etc.) Anche nei seguenti casi l'utilizzo del prodotto non è consigliato: legno crepato o deformato, tipologie di legno non destinate ad un utilizzo in esterno, trasudazione di legno resinoso, umidità eccessiva del legno al momento della messa in opera.

## **CARATTERISTICHE NORMATIVE**

**CLASSIFICAZIONE AFNOR** Famiglia I - Classe 4a

### **COV (I)**

Valore limite UE del prodotto (cat A/d): 300g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 300g/l Cov

### **SICUREZZA**

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore