


L'ENDUIT ROMAIN

Intonaco decorativo contemporaneo a base di Calce, dall'effetto morbido, liscio e sfumato



Scheda tecnica n. 906



DESTINAZIONE

INTERNI

Per superfici verticali. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti negli edifici correttamente preparati

QUALITÀ DISTINTIVE

Intonaco dall'aspetto contemporaneo. Setoso al tatto

MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-I

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti. Lavare le vecchie pitture, poi levigare e spolverare se necessario. Applicare una mano di Impression Universelle per nutrire il supporto, escludendo qualsiasi altro prodotto.

MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

La Sous-couche Enduit Romain si applica con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002). L'Enduit Romain con frattazzo inox (rif. 824/IL).

APPLICAZIONE

Applicare l'Impression Universelle. Lasciare asciugare 12 ore.

1. APPLICAZIONE TRADIZIONALE

- **Sous-couche Enduit Romain:** applicare la Sous-couche con rullo microstar 10 mm senza creare eccessivo spessore. Lasciare asciugare 6-8 ore.
- **Enduit Romain:** mescolare delicatamente. Con il frattazzo, depositare l'intonaco con gesti circolari incrociati al fine di ripartirlo in uno spessore omogeneo. Lavorare su piccole superfici iniziando dalla parte alta del muro. Quando l'intonaco comincia a opacizzare, dopo aver realizzato 3-4 m², lisciare con l'aiuto del frattazzo inox da destra a sinistra incrociando il movimento, così da eliminare i punti di intersezione. Lavorare su piccole superfici (20-30 cm²). Lasciare asciugare 12 ore. **Durante l'asciugatura, non toccare il prodotto per evitare di lasciare tracce delle dita.** Una volta che l'intonaco sarà ben asciutto, levigare leggermente con l'aiuto di un raschietto lì dove occorre al fine di eliminare gli eventuali piccoli difetti della superficie. Procedere quindi con una spolveratura accurata della superficie, proteggendo il pavimento con un telo plastificato appropriato. Se necessario pulire con l'aspirapolvere.

2. PER UN'APPLICAZIONE CONFORTEVOLE SU GRANDI SUPERFICI

- **Su supporti poco porosi:** all'inizio applicare grossolanamente, ma senza creare eccessivo spessore, una mano di Impression Rugueuse per garantire il buon ancoraggio dell'intonaco
- **Su supporti porosi o polverosi:** all'inizio applicare una mano di Impression Universelle. In un secondo momento applicare grossolanamente una mano di Impression Rugueuse.

- **Sous-couche Enduit Romain:** dopo il completo indurimento dell'Impression Rugeuse (4 ore circa), apporre con l'aiuto di un frattazzo la Sous-couche Enduit Minéral in uno strato fine e uniforme con movimento circolare, cominciando dalla parte alta del muro, senza fare pressione, regolando lo spessore sulla grana dell'Impression Rugeuse, Lavorare su superfici di 2-4 m² circa. Lasciare asciugare 12 ore.
- **Enduit Romain:** seguire il metodo descritto sopra.

PROTEZIONE

Cera idrodiluibile

Sull'intonaco completamente asciutto (fino a 3 giorni con tempo umido), partendo dalla parte bassa del muro, applicare la cera in piccole superfici (20x20 cm) con l'aiuto di un mini frattazzo inox e con movimenti circolari (lavorare dal bagnato sul secco). Ricoprire tutto il lavoro. La Cera è indispensabile a mantenere il colore inalterato nel tempo.

N.B. il colore finale deve essere valutato solo dopo l'applicazione e la completa asciugatura della cera.

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto: Opaco

Resa:

Sous-couche: 8-10 m²/litro.

Enduit Romain: 2-2,5 m²/litro circa.

Cire Hydrodiluabile: 16-18 m²/litro

Tempi di asciugatura:

Sous-couche: 30 min (asciutto al tatto).

Enduit Romain: 12 ore circa.

Cire Hydrodiluabile: 24 ore (asciutto al tatto)

Copribilità:

Sous-couche: 6-8 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)

Enduit Romain: 24 ore circa

Estratto secco:

Sous-couche: 57% peso, 42% volume

Enduit Romain: 75% peso, 55% volume

Cire Hydrodiluabile: 34% peso, 34% volume

Pulizia attrezzi: acqua

Densità:

Sous-couche: 1,36

Enduit Romain: 1,85

Cire Hydrodiluabile: 1

Confezioni:

Sous-couche: 0,5 litri, 2,5 litri, e 10 litri.

Enduit Romain: 3 litri e 10 litri.

Cire Hydrodiluabile: 1 litro e 2,5 litri.

Conservazione: Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate. Riparare dal gelo

PRECAUZIONI

non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità relativa superiore al 75%. Questo prodotto contiene Calce spenta, è quindi indispensabile proteggere gli occhi e utilizzare guanti durante il lavoro.

CARATTERISTICHE NORMATIVE

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe Id2

COV (I)

Sous-couche: Valore limite UE del prodotto (cat A/I): 200g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 3g/l Cov

Enduit Romain: Valore limite UE del prodotto (cat A/I): 200g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 15g/l Cov

Cire Hydrodiluabile: Valore limite UE del prodotto (cat A/I): 200g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 15g/l Cov

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore