

MAT SANS TENSION À L'HUILE CHAULÉE

Speciale soffitti.



Scheda tecnica n. 946



Mat Profond



DESTINAZIONE

INTERNI

Sui soffitti. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa.

SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e correttamente preparati

QUALITÀ DISTINTIVE

Pittura molto opacizzante e riempitiva, si distingue per la sua bianchezza. Richiede una limitata preparazione dei supporti. La pittura non esercita pressione sulle più vecchie mani di pittura, non toglie imbiancature e vecchie preparazioni coerenti. Possibilità di applicare la pittura su pittura fresca così da ottenere una reintegrazione rapida degli ambienti. Isola dalle macchie di fuliggine, nicotina e dai danni provocati da perdite di acqua. Lascia respirare i supporti.

MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti nuovi devono essere perfettamente spolverati, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti. Applicare una mano di Impression Universelle. Su fondi farinosi, gelatinosi, imbiancati, imbiancati con calce, su supporti macchiati (aderenti e non grassi), inutile lavare preliminarmente, sgrassare in maniera appropriata se necessario.

MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con pennello, o con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002) o con airless

Supporti poco porosi e vecchie pitture ancora ben aderenti.

Nessun lavaggio preliminare. Sgrassare in maniera appropriata, se necessario.

Supporti nuovi o porosi: Apporre l'Impression Universelle

APPLICAZIONE

Pronto all'utilizzo. Non diluire. Applicare generosamente, senza tirar troppo la pittura, in una o due mani (a seconda dello stato del supporto) con pennello o rullo microstar 10 mm. La seconda mano può essere applicata direttamente sulla prima mano fresca ma non in presenza di fondi macchiati. In questo caso è necessario attendere 24 ore di asciugatura.

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto: Opaco

Brillantezza: 2-3 UB sotto 60°.

Resa: 11-13 m² al litro a seconda del materiale e della diluizione scelta

Tempi di asciugatura: 3-4 ore (asciutto al tatto)

Copribilità: 24 ore circa su fondi macchiati, negli altri casi direttamente su vernice fresca (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)

Estratto secco: 77% peso, 55% volume

Pulizia attrezzi: acqua e sapone

Densità: 1,71

Confezioni: Barattoli metallici da 5 litri e 15 litri.

Conservazione: 1 anno in confezioni originale non intaccate.

PRECAUZIONI

non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità superiore al 75%.

**CARATTERISTICHE
NORMATIVE**

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 2b/4a

COV (I)

Valore limite UE del prodotto (cat A/i): 500/l per 2010
Il prodotto contiene max. 375g/l Cov

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore