



MURS EXTÉRIEUR

Pittura per facciata ad alta resistenza, insaponificabile

Scheda tecnica n. 920

EXT

Mat Lisse



DESTINAZIONE

ESTERNI

Sulle superfici verticali. Per tutte le condizioni climatiche

SUPPORTI

tutti i tipi di muratura: rivestimento in malta, cemento, malta cementizia per la rasatura di supporti in calcestruzzo, fibrocemento, intonaco integro.

QUALITÀ DISTINTIVE

Microporoso. Grande resistenza alle intemperie. Eccellente aderenza anche ai fondi difficili.

MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere perfettamente spolverati, asciutti, coerenti e ben puliti

MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con pennello, con rullo per facciata o con airless.

Vecchie pitture non aderenti.

Messa a nudo dei fondi.

Fondi polverosi: Pulitura ad alta pressione o spazzolatura e spolveratura.

APPLICAZIONE

Applicare due mani di Murs Extérieurs. Diluire la prima mano con acqua al 5%. Non diluire la seconda mano.

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto: Opaco

Resa: 9-10 m² al litro a seconda della porosità del supporto.

Tempi di asciugatura: 2 ore (asciutto al tatto)

Copribilità: 24 ore circa (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)

Estratto secco: 73% peso, 48% volume

Pulizia attrezzi: acqua

Densità: 1,6

Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 litri, 2,5 lt, 5 lt e 15 litri.

Conservazione: 1 anno in confezioni originale non intaccate.

PRECAUZIONI

non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità superiore al 75%. Non applicare in periodi di pioggia e su supporti gelati o surriscaldati. Le tinte con un coefficiente di assorbimento solare >0,7 (tinte intense) sono sconsigliate e non garantite.

CARATTERISTICHE NORMATIVE

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b1
Classe di attitudine all'impiego AFNOR P84-403: Classe D2.
Afnor EN1062-1-classe E3V2W1A0

COV (I)

Valore limite UE del prodotto (cat A/c): 430/l per 2010
Il prodotto contiene max. 410g/l Cov

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore