

PRIMAIRE TEINTÉ DES TONS PLEINS

Base opacizzante per toni intensi



Scheda tecnica n. 932



DESTINAZIONE

INTERNI

Per superfici verticali e soffitti. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e correttamente preparati. Per il ferro, utilizzare preventivamente una mano di antiruggine adatto.

QUALITÀ DISTINTIVE

La Primaire teinté des Tons Pleins omogeneizza la porosità dei supporti, regola la capacità di assorbimento e crea un "falso tono" che permette di ottenere una perfetta opacità dell'insieme e una perfetta resa della tinta di finitura scelta per i toni intensi. Può essere utilizzata sotto tutte le pitture Ressource opache o satinata.

MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, in buono stato, asciutti, coerente e ben puliti. Non applicare su supporti porosi, polverulenti o farinosi.

MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con pennello o rullo antigoccia 10mm (rif. 4051002).

Fondi poco porosi e vecchie pitture ben aderenti

Levigare leggermente e spolverare. Lavare e sciacquare se necessario.

Fondi nuovi o porosi

Applicare l'Impression Universelle

APPLICAZIONE

Applicare una mano di prodotto con pennello o con rullo microstar 10mm diluito con acqua al 5-10%. Non diluire in presenza di fondi non assorbenti. Lasciare asciugare circa 8 ore poi applicare la finitura scelta con il materiale adatto.

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto: Opaco

Resa:

10-12 m² al litro a seconda della porosità del supporto

Tempi di asciugatura:

30 min (asciutto al tatto)

Copribilità:

8 ore circa (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)

Estratto secco:

60% peso, 43% volume

Pulizia attrezzi: acqua e sapone

Densità: 1,39

Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 litri, 1 Lt, 2,5 litri, 5 litri e 10 litri .

Conservazione: 1 anno in confezioni non intaccate. Riparare dal gelo.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità superiore al 75%.

**CARATTERISTICHE
NORMATIVE**

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (I) Valore limite UE del prodotto (cat A/g): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 3g/l Cov

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore