



# SATIN VELOUTÉ

Pittura a base di copolimero acrilico lavabile



Scheda tecnica n. 926



## DESTINAZIONE

**INTERNI**

Per superfici verticali. In tutti gli ambienti della casa

## SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e correttamente preparati. Sul ferro, è necessario utilizzare preventivamente un antiruggine adatto

## QUALITÀ DISTINTIVE

Pittura a base di copolimero acrilico, diluibile in acqua, dal bell'aspetto satinato, morbida e liscia. Finitura poco brillante lavabile. Il suo utilizzo tanto con il rullo quanto con il pennello è ideale per i muri e per gli stipiti. Non ingiallisce e non presenta alcun collante residuo.

## MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. Applicare una mano di Impression adatta al supporto e al colore.

## MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con pennello speciale acrilico o con rullo antigoccia 10 mm (rif. 4051002). Per ottenere un effetto liscio, utilizzare un rullo microstar 10 mm poi lisciare con uno spalter in maniera regolare.

**Supporti poco porosi e vecchie pitture ben aderenti.** Levigare leggermente e spolverare. Lavare e sciacquare se necessario. Applicare la Sous-couche Travaux Courant o la Sous-couche d'accrochage.

**Supporti nuovi e porosi**

Apporre l'Impression Universelle.

## APPLICAZIONE

Per i toni vividi e scuri, si consiglia di utilizzare il nostro Primaire Teinté des tons Plein preferendolo ad unaterza mano di colore (vedere la lista delle tinte presenti in negozio). Dopo la completa asciugatura della base adatta al supporto e/o alla tinta desiderata: applicare 2 mani di Satin Velouté. La prima diluita con acqua al 3%, la seconda non diluita.

## CARATTERISTICHE GENERALI

**Aspetto:** satinato vellutato

**Brillantezza:** 8-10 UB sotto i 60°

**Resa:** Primaire Teinté des Tons Pleins : 10-12 m<sup>2</sup> al litro

Satin Velouté: 13-16 m<sup>2</sup> al litro per mano a seconda del materiale utilizzato e della diluizione.

**Tempi di asciugatura:** 30 min (asciutto al tatto)

**Copribilità:** Primaire Teinté des Tons Pleins : 4-5 h

Satin Velouté: 10 ore circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)

**Estratto secco:** 56% peso; 41% volume

**Pulizia attrezzi:** acqua e sapone

**Densità:** 1,33

**Confezioni:** Primaire Teinté des Tons Pleins : barattoli metallici da 0,5 lt e 1 lt.

Satin Velouté: barattoli metallici da 0,5 lt, 1 lt, 2,5 lt, 5 lt e 10 lt.

**Conservazione:** Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.

**PRECAUZIONI**

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità superiore al 75%.

**CARATTERISTICHE  
NORMATIVE**

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (I) Valore limite UE del prodotto (cat A/a): 130g/l per 2010  
Il prodotto contiene max. 60g/l Cov

**SICUREZZA**

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore