

# SUBTILES PATINES

Di Philippe MODEL



Scheda tecnica n. 940



## DESTINAZIONE

### INTERNI

Per superfici verticali e soffitti. In tutti gli ambienti della casa

### SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e correttamente preparati. Sul ferro, è necessario utilizzare preventivamente un antiruggine adatto

## QUALITÀ DISTINTIVE

Insieme di pitture decorative caratterizzato dall'applicazione di una patina su una base colorata opaca. La velatura modifica la tonalità del colore di fondo attraverso un mélange sottile di colori associato a polveri metalliche. La sua specificità risiede in un aspetto finale opaco con effetti morbidi leggermente scintillanti.

## MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere perfettamente privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti.

### MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

La Sous-couche Subtile Patines si applica con con rullo antigoccia 12 mm (rif. 4051010) e si rende liscia con uno spalter di larghezza 15 cm (rif. 4017022).

Le Subtiles Patines si applicano con rullo per lacca 5 mm (rif. 4051006) e si rendono lisce con pittura ancora fresca con uno spalter di 15 cm (rif. 4017022).

Il ritardante si applica con rullo per lacca 5 mm (rif. 4051006).

#### Supporti poco porosi e vecchie pitture ben aderenti.

Levigare leggermente e spolverare. Lavare e sciacquare se necessario. Applicare la Sous-couche d'accrochage.

#### Supporti nuovi e porosi

Applicare l'Impression Universelle.

## APPLICAZIONE

### SOUS-COUCHE SUBTILE PATINES:

**Diluire la prima e la seconda mano con acqua al 3-4%.**

Applicare la Sous-couche Subtiles Patines in due mani, lasciando passare 4h circa tra l'una e l'altra.

Lisciare immediatamente a fresco con lo spalter 15 cm (operazione da eseguire su entrambe le mani di pittura). Quando la Sous-couche Subtiles Patines risulterà indurita (12h minimo), applicare la finitura Subtiles Patines.

### FINITION SUBTILES PATINES:

**Prodotto pronto all'utilizzo - Non diluire**

Le operazioni qui descritte si susseguiranno senza discontinuità su pittura ancora fresca.

Applicare il ritardante con rullo 5 mm in maniera uniforme su una larghezza che non superi 60 cm.

Applicare immediatamente la finitura Subtiles Patines, con il ritardatore ancora fresco, utilizzando un rullo per lacca 5 mm. Stendere il prodotto in bande verticali non superando i 40 cm di larghezza. Attenzione, mai far debordare la finitura su una parte asciutta del muro.

Lisciare la finitura ancora fresca sempre verticalmente con lo spalter. Questa operazione può essere ripetuta sino a che non si ottiene l'effetto desiderato.

Seguire allo stesso modo sulle superfici rimanenti. Lasciare asciugare 12h. Lavabile dopo l'indurimento.

## **CARATTERISTICHE GENERALI**

**Aspetto:** opaco vellutato

**Resa:**

Sous.couche: 12-15 m<sup>2</sup>/litro per ogni mano

Retardateur: 25 m<sup>2</sup>/litro circa

Subtiles Patines: 25 m<sup>2</sup>/litro circa

**Tempi di asciugatura:**

Sous.couche: 30 minuti (asciutto al tatto)

Subtiles Patines: 4h circa

**Copribilità:**

Sous.couche: 4h circa

Subtiles Patines: 12h circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)

**Estratto secco:**

Sous.couche: 63% peso; 47% volume

Subtiles Patines: 3,5% peso; 3,3% volume

**Pulizia attrezzi:** acqua

**Densità:**

Sous.couche: 1,48

Subtiles Patines: 1

**Confezioni:**

Sous.couche: barattoli metallici da 1lt, 2,5 lt e 5 lt.

Retardeur: barattoli metallici da 0,5 lt e 1 lt

Subtiles Patines: barattoli metallici da 0,5 lt e 1 lt

**Conservazione:** Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo

## **PRECAUZIONI**

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità relativa superiore al 75%.

## **CARATTERISTICHE NORMATIVE**

**CLASSIFICAZIONE AFNOR** Famiglia I - Classe 7b2/4a

**COV (I) Sous-couche:** Valore limite UE del prodotto (cat A/a): 30g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 30g/l Cov

**Vélatures:** Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 65g/l Cov

**SICUREZZA**

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore