

# VÉLATURES COLORÉES



Scheda tecnica n. 908



## DESTINAZIONE

### INTERNI

Per superfici verticali. In tutti gli ambienti della casa

### SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti comunemente presenti nell'abitazione e ben preparati. Sul ferro, è necessario utilizzare preventivamente una mano di antiruggine adatto

## QUALITÀ DISTINTIVE

Pitture fluide decorative che si applicano su una Sous-couche spéciale teintée, che appare in trasparenza. Questo "velo" modifica il colore della Sous-couche donandogli profondità e lasciando trasparire più o meno il fondo. Si produce così un mélange tra la nuance del fondo e quella della Vélature Colorée che trasforma visivamente i due strati in una nuance nuova e non uniforme.

## MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti

### MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

La Sous-couche Vélatures Colorées si applica con rullo antigoccia 12 mm (rif. 4051010) e si liscia con lo spalter di larghezza 15 cm (rif. 4017022).

Le Vélatures Colorées si applicano con rullo per lacca 5 mm (rif. 4051006) e si liscia ancora fresco con uno spalter di 15 cm (rif. 4017022).

**Fondi poco porosi e vecchie pitture ben aderenti** Levigare leggermente e spolverare. Lavare e sciacquare se necessario. Applicare la Sous-couche d'accrochage.

**Fondi nuovi o porosi** Applicare l'Impression Universelle

## APPLICAZIONE

### SOUS-COUCHE VÉLATURES COLORÉES

Applicare la Sous-couche Vélatures Colorées in due mani diluite con acqua al 3-4%, a intervallo di 4 ore, utilizzando un rullo antigoccia 12 mm. Lisciare immediatamente con il prodotto ancora fresco utilizzando lo spalter da 15 cm (operazione da realizzare su entrambe le mani).

Dopo l'indurimento della Sous-couche Vélatures Colorées, 12 ore minimo, applicare la Finition Vélature Colorées.

### FINITION VÉLATURE COLORÉES

Prodotto pronto all'utilizzo - Non diluire.

Le seguenti operazioni dovranno susseguirsi con continuità con il prodotto ancora fresco.

Applicare la Finition:

- sia con rullo per lacca 5 mm in bande verticali che non eccedano i 50 cm di larghezza
- sia direttamente con lo spalter 15 cm applicando la patina sempre dall'alto in basso in maniera discontinua.

Lisciare utilizzando lo splater con il prodotto ancora fresco. Questa operazione può essere ripetuta fino ad ottenere il risultato desiderato, sempre procedendo verticalmente.

Sfumare quindi con delle bande disgiunte al fine di creare delle lacune verticali nel senso della pittura.

- sia con uno splater umido (senza Vélature Colorée) che si asciugherà con uno straccio via via che si procede con il lavoro. E' consigliato tenere lo splater di taglio per ottenere delle sfumature più dolci.

- sia con una spugna.

Poi passare nuovamente lo splater per riunificare il decoro. Proseguire così anche nelle restanti superfici.

Se la resa è giudicata insufficiente, si può accentuare il decoro anche dopo l'asciugatura della finitura. In questo caso applicare la Finition Vélatures Colorées sul decoro asciutto con lo splater per bande disgiunte e lavorando verticalmente (attenzione: evitare le interruzioni nette).

## **CARATTERISTICHE GENERALI**

**Aspetto:** Opaco

**Resa:**

Sous-couche: 12- 15 m<sup>2</sup> al litro per mano

Vélatures: 25 m<sup>2</sup> al litro circa

**Tempi di asciugatura:**

Sous-couche: 30 minuti (asciutto al tatto).

Vélatures: 4 h circa.

**Copribilità:**

Sous-couche: 4 h circa (asciutto al tatto).

Vélatures: 12 h circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria)

**Estratto secco:**

Sous-couche: 63% peso; 47% volume

Vélatures: 3,5% peso; 3,3% volume

**Pulizia attrezzi:** acqua

**Densità:**

Sous-couche: 1,48

Vélatures: 1

**Confezioni:** Sous-couche: barattoli metallici da 1 lt, 2,5 lt, 5 lt e 15 lt.

Vélatures: Barattoli metallici da 0,5 lt e 1 lt.

**Conservazione:** Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo

## **PRECAUZIONI**

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità superiore al 75%. **Non aggiungere colore al Superprimer.**

## **CARATTERISTICHE NORMATIVE**

**CLASSIFICAZIONE AFNOR** Famiglia I - Classe 7b2/4a

**COV (I)** Sous-couche: Valore limite UE del prodotto (cat A/a): 30g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 30g/l Cov

Vélatures: Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 65g/l Cov

**SICUREZZA**

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore