RESSOURCE

VETRIFICATEUR POUR PARQUETS ET PEINTURES

Protezione di alta qualità trasparente per parquets e pitture

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Scheda tecnica n. 943

INT Satin EAU

DESTINAZIONE

INTERNI

Per superfici orizzontali. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI

su parquets e parquets dipinti

QUALITÀ DISTINTIVE

Vernice di protezione di alta qualità che lascia al legno il suo colore naturale. Dall'aspetto trasparente leggermente satinato, questa protezione permette l'utilizzazione di tutta la nostra paletta cromatica, senza rischio di snaturare la tinta scelta. Con il suo potere riempitivo e la sua grande resistenza agli choc, ai graffi e alle macchie, il vetrificatore protegge a lungo tutti i tipi di parquets naturali e dipinti.

MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. Prima di applicare il prodotto verificare l'assenza di tannini solubili in acqua o di nicotina sul supporto da proteggere.

MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con rullo microstar 5 mm (rif. 4051006) o con pennello sui bordi e sulle piccole superfici.

Parquets nuovi Levigare con una carta abrasiva (120), poi spolverare.
Parquets vetyrificati Levigare fino a mettere a nudo il legno (carta abrasiva 60 poi 120).
Parquets cerati o vecchi Eliminare la cera poi levigare (carta 120)
Su pitture Rimettere a nudo il supporto levigando poi spoleverare.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il vetrificante prima dell'utilizzo. Applicare in due mani. Non diluire, o farlo solo leggermente, nella prima mano (con acqua fino al 3%). Iniziare da un angolo della stanza. Lavorare incrociando le mani di pittura alla luce. Terminare l'applicazione nel verso delle venature del legno. Per una protezione ottimale, saranno necessarie tre mani di pittura. Lasciare asciugare 4h tra una mano e l'altra. Si consiglia di levigare e spolverare tra una mano e l'altra.
Se si desidera dipingere il supporto prima di applicare la vernice: applicare l'Impression Universelle, poi applicare due mani di Mat Poudré della tinta desiderata. Lasciare asciugare 24h. Aplicare due mani di Vetrificateur pour Parquets et Peintures.
Attendere l'asciugatura completa (48h) prima di valutare il risultato finale. Le migliori prestazioni del prodotto saranno raggiunte dopo 21 gg di asciugatura. Ripresa della funzionalità degli ambienti: 10-12 h in condizioni di calpestio leggero.

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto: Satinato
Brillantezza: 30 UB sotto i 60°
Resa: 12-15 m² al litro, secondo la porosità del supporto
Tempi di asciugatura: 1 ora (asciutto al tatto).
Copribilità: 4 ore circa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria). **Le migliori prestazioni del prodotto saranno raggiunte dopo 21 gg di asciugatura. Le superfici protette potranno essere riutilizzate 72h dopo l'asciugatura della seconda mano.**
Estratto secco: 30% peso; 28% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,03
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 lt e 2,5 lt.
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a +5°c o superiori a +30°c. Non applicare in caso di umidità relativa superiore al 75%.

CARATTERISTICHE NORMATIVE

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia 1 - Classe 6b

COV (1) Valore limite UE del prodotto (cat A/i): 140g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 99g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore